

# Neptun Yachten 2K EP Grundierung

Produktinformationen

Seite: 1/3

## Verwendungszweck

2K-Zinkphosphat-Epoxidharz-Grundierung für Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium, GFK und mineralische Untergründe. Geeignet als Grundanstrich auch bei Chemikalienschutz- und Unterwasseranstrichen sowie als Zwischenanstrich bei EP-Zinkstaubgrundierung.



### Mischungsverhältnis

**Härter**

**nach Gewicht Lack : Härter**

**nach Volumen Lack : Härter**

Neptun Yachten 2K EP Härter

5 : 1

3 : 1



### Topfzeit

Mit Neptun Yachten 2K EP Härter ca. 7 - 9 h bei 20°C



### Trocknungszeit

**Härter**

**Objekttemp.**

**Staubtrocken**

**Griffest**

**Montagefest**

-

20° C

45 - 55 min

4 - 5 h

10 - 12 h

-

60° C

-

-

45 min



### Auftragsverfahren

**Auftragsverfahren**

**Härter**

**Verdünnung**

Streichen, Rollen\*

Neptun Yachten 2K EP Härter

0 - 5 %

\*geeignet: z. B. Mohair, Flor, Velour, Glattfild, Rolloplan, Schaumrolle, Heizkörperwalze UniPlan.;  
nicht geeignet: -



### Verdünnung

Neptun Yachten EP Verdünnung

Die Endhärte wird nach 7 - 8 Tagen (20 °C) erreicht.

## Hinweise

### Charakteristik:

Bindemittelbasis:	Epoxidharz
Festkörper (Gew.%):	65 - 68
Festkörper (Vol.%):	44 - 45
Lieferviskosität DIN 53211 4 mm (in s):	Thixotrop
Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l):	1,4 - 1,5
Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten):	10 - 20 matt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Neptun-Yachten GmbH · Dieselstraße 8 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Tel.: +495242/968198 · info@neptun-yachten.de · www.neptun-yachten.shop